PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-085304

(43)Date of publication of application: 30.03.2001

Int.Ci.

H01L 21/027 G03F 7/30

Application number: 11-257923

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

Date of filing:

10.09,1999


(72)Inventor: MATSUNAGA KENTARO

SEMICONDUCTOR MANUFACTURING DEVICE AND METHOD

Abstract:

DBLEM TO BE SOLVED: To enable a processing liquid that is mally controlled in composition corresponding to its uses by ethod wherein a semiconductor manufacturing device is ipped with a mixing tank where a processing liquid and tives supplied from tanks are mixed together, and a troller which controls the processing liquid and additives in me so as to mix them at, an optimal ratio corresponding to

LUTION: A semiconductor manufacturing device 10 is ipped with a processing liquid tank 1, a solvent tank 2, an tive tank 3, a mixing tank 4, a nozzle 5, a CPU 6, and a nory 7. One or more processing tanks 3 contain a developing tion. One or more additive tanks keep a surfactant. These is are connected to the mixing tank 4 with pipings, the sessing liquid and additive are fed at a prescribed ratio to the ng tank 4 and mixed together. The mixed liquid is supplied 1 a nozzle 5 onto a semiconductor substrate. The CPU 6 is trically connected to the tanks 1 to 3 and the mixing tank 4 ontrol the volumes of liquids fed to the mixing tank and the me of a mixed liquid fed to nozzle 5.



AL STATUS

:e of request for examination]

e of sending the examiner's decision of

d of final disposal of application other than the niner's decision of rejection or application verted registration]

:e of final disposal for application]

:ent number]

:e of registration]

nber of appeal against examiner's decision of ction]

e of requesting appeal against examiner's sion of rejection

:e of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出版公開番号 特開2001-85304 (P2001-85304A)

(43)公開日 平成13年3月30日(2001.3.30)

(51)IntCL'	識別配号	FI	テ ーマコート゚(参考)
H01L 21/027	•	HO1L 21/30	569A 2H096
G03F 7/30	501	G03F 7/30	501 5F046

審査請求 未請求 請求項の数12 OL (全 11 頁)


(21)出顾答号	特额平11-257923	(71) 出職人 000003078
		株式会社東芝
(22)出頭日	平成11年9月10日(1999.9.10)	神奈川県川崎市幸区堀川町72番地
		(72) 竞明者 松永 健太郎
		神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 杉
	•	式会社束芝横浜茅菜所内
		(74)代理人 100083806
		弁理士 三好 秀和 (外7名)
		Fターム(参考) 2H096 AA25 GA05 GA30 GA31
		5F046 DA02 DA14 DB01 LA03 LA04
		LA12

(54) 【発明の名称】 半導体製造装置および半導体製造方法

(57)【要約】

【課題】 連続する半導体製造工程において、各工程でのプロセス裕度を大幅に改善し、超微細パターンを正確に形成する。

【解決手段】 半導体製造装置は、1つ以上の現像被タンクと、1つ以上の添加剤タンクと、前記現像液タンクおよび添加剤タンクに控続され、現像液タンクおよび添加剤を混合する混合槽と、添加剤の量を制御するコントローラとを偏える。コントローラは、基板上のレジスト膜に形成される孤立パターンの寸法設差を規格以内とする露光量マージンおよびフォーカス深度マージンで決定される第1プロセスウィンドウと、前記レジスト膜に形成される密集パターンの寸法誤差を規格以内とする露光量マージンおよびフォーカス深度マージンで決定される第2プロセスウィンドウとの共通領域が最大となる量の添加剤が混合層に供給されるように制御を行う。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 1つ以上の処理液タンクと、

1つ以上の添加剤タンクと、

が記処理液タンクの各々と、前記添加剤タンクの各々と に接続され、処理液タンクおよび添加剤クンクから供給 される処理液および添加剤を混合する混合植と、

用途に応じて所望の処理液と添加剤とが所望の割合で混合されるように制御するコントローラと、

前記所望の割合で混合された処理液を基板上に供給する ノズルと、を備える半導体製造装置。

【請求項2】1つ以上の現像液タンクと、

1つ以上の添加剤タンクと、

前配乳像液タンクおよび添加剤タンクに接続され、現像 液タンクおよび添加剤タンクから供給される現像液および添加剤を混合する混合槽と、

基板上のレジスト膜に形成されるパターンの寸法誤差を 規格以内とする露光量マージンおよびフォーカス探度マ ージンで決定されるプロセスウィンドウが最大になるよ うに添加剤の量を制御するコントローラと、

を備えることを特徴とする半導体製造装置。

【請求項3】前記基板上の各レジスト膜の処理ごとに、 使用する希加剤の種類と、前記プロセスウィンドウが最 大になるときの添加剤の母を対応付けて格納するメモリ をさらに備えることを特徴とする請求項2に記載の半導 体製造版器。

【請求項4】 1つ以上の現像液タンクと、

1つ以上の添加剤タンクと、

前記現像液タンクおよび添加剤タンクに接続され、現像 液タンクおよび添加剤タンクから供給される現像液および添加剤を混合する混合械と、

【請求項5】 前記基板上の各レジスト膜の処理ごとに、使用される添加剤の種類と、前記第1および第2の 40 プロセスウィンドウの共通領域が最大となるときの添加剤の量を対応付けて格納するメモリをさらに有することを特徴とする請求項4に記載の半導体製造装置。

【請求項7】 的記界面括性列は、陰イオン(アニオン)型、陽イオン(カチオン)型、非イオン(ノニオン)型、フッ素型、シリコン型の界面括性剤の中から選択されることを特徴とする請求項6に記載の半導体製造装置。

【請求項8】 前記界面活性剤の少なくとも1種類は非イオン型界面活性剤であることを斡復とする請求項7に記載の半導体製造装置。

【請求項9】 前記界面活性剤の少なくとも1種類が陽イオン型界面活性剤であることを特徴とする請求項7に記載の半導体製造装置。

【請求項10】 前記界面活性剤として、非イオン型界面活性剤と陽イオン型界面活性剤とを混合する請求項7に記載の半導体製造装置。

10 【請求項11】 基板上のレジスト版を所定のバターンに露光する工程と、1種類以上の現像液と、1種類以上の添加剤とを、前配レジスト膜に形成されるバターンの寸法誤差を規格以内とする露光量マージンおよびフォーカス深度マージンで決定されるプロセスウィンドウが最大となる割合で混合する工程と、

前記混合された現像被を悲板上に供給して、前記露光されたパターンを現像する工程と、を含む半導体製造方法。

【請求項12】 基板上のレジスト順を孤立パターンと 密集パターンとが混在する混在パターンに露光する工程 と1 種類以上の現像被と、1 種類以上の添加剤とを、前 配孤立パターンの寸法誤壺を規格以内とする露光量マージンおよびフォーカス深度マージンで決定される第1プロセスウィンドウと、前記密集パターンの寸法誤壺を規格以内とする露光量マージンおよびフォーカス深度マージンで決定される第2プロセスウィンドウとの共通領域 が最大となる割合で混合する工程と、

前記混合された現像液を系板上に供給して、前記解光された混在バターンを現像する工程と、を含む半導体製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

30

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体製造過程に 用いられる半導体製造装置および方法に関し、特に、半 導体リソグラフィー工程で、処理するレジスト膜に応じ て現像液、溶媒、添加剤などを最適の割合で混合して基 板上のレジスト膜に供給する半導体製造装置および製造 方法に関する。

[0002]

【従来の技術】LSI製造技術の向上によって、半導体 回路バターンの微細化が進み、0.15μmクラスの超 LSIの生産も行われている。このように光リソグラフィの解像度の限界に近づくにつれ、マスク、レジスト材 料を含めて、あらゆる工程での最適化が必要になってきている。

【0003】具体的な例として、半導体フォトリングラフィでのレジスト現像工程では、パターン設計寸法の微細化につれて、プロセス裕度を改善するひとつの手段として、異なる性質のレジスト膜に対して、異なる性質のレジストを用いるようになってきた。

-2-

【0004】たとえば、配線パターンなどの孤立パターンを形成するレジスト既には、レジストの露光量に対する溶解コントラストの小さいレジストを、DRAMのライン&スペースパターンなどの密集パターンを形成するレジスト既には、レジストの露光量に対する溶解コントラストの大きなレジストを用いている。

【0005】しかし、蘇光後の現像工程では、使用したレジストの程質に応じて現像液の成分や程度を変更することなく、同一の現像液を用いて処理を行っていた。これは、通常半導体デバイスの製造は、膜形成、露光、現 10 像、エッチングなどを繰り返す連続工程から成っているため、現像液の交換、調整に伴う工程の中断、設備や配管の追加および変更、余分のクンク設置スペースなの問題が解決されていなかったためである。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】上述のように、従来はレジスト膜に応じてレジストの種類を変えたとしても、同じ成分の現像処理被を用いるか、あるいは通常使用されている一定種類の処理液の中から、プロセス条件を合わせ込んで一番近い条件のものを使用することで対応し 20ていた。したがって、処理液の面ではかなり制約された条件で半導体製造プロセスを行わざるを得ず、レジスト性能を最大限に引き出すことができなかった。

【0007】また、超微細パターンでは許容寸法認差が小さく、特に、孤立パクーンと密集パターンが混在するレジスト膜では、共通のプロセス裕度がいっそう狭くなる。このため、レジストやプロセス条件を変えた場合、密集パターンと孤立パターンの露光量も変動して、それぞれのパターンの最適な露光量が合致しなくなることもあった。このような場合は、レチクル上でパターンを補 30正するためにレチクルを作り直すか、あるいは製造中にプロセス条件を再度変更し直す必要があり、製造効率低下の原因となっていた。

【0008】さらに、同一のレジストを使用する場合であっても、微細パターンでは、処理対象であるレジスト 膜の種類によっては、パターン底部の協引きによる残査が生じたり、パターン上部の腹減りが生じるなど、均一な矩形形状を達成しにくかった。

【0009】特に、0.15μm以下の寸法ルールにおいては、プロセス裕度が極端に狭いため、従来の条件で 40 半導体デバイスの製造長留りやバターン形状を改善しようにも限度があり、満足のいく結果が得られなかった。

【0010】そこで本発明の目的は、簡単な構造で接度 調整や成分調整を行うことができ、使用目的に応じて最 適の割合に調整した処理液を供給することのできる半導 体製造装値を提供することにある。

【0011】本発明の他の目的は、微和パターンの協引 きや脱減り減少を防止することのできる半導体製造抜置 を提供することにある。

【0012】本発明の更に他の目的は、ウエハ面内の現 50

像の均一性を向上することのできる現像液供給装置を提供することにある。

【0013】本発明の更に他の目的は、孤立パターンと 密集パターンが混在するレジスト膜を処理する場合に も、双方のパターンの共通プロセス裕度を大幅に改善 し、することのできる薬液供給装置を提供することにあ る。

【0014】本発明の更に他の目的は、半導体製造過程において、各レジスト膜の処理に応じて最適の処理液を供給することによりプロセス裕度を大幅に改善し、正確なパターンを形成することのできる半導体製造方法を提供することにある。

[0015]

【課題を解決するための手段】上記の目的を送成するために、本発明の半導体製造装置は、1つ以上の処理被タンクと、1つ以上の添加剤タンクと、前記処理被タンクおよび添加剤タンクに接続され、処理液タンクおよび添加剤を混合する混合槽と、用途に応じて最適の処理液と添加剤とが最適の割合で混合されるように制御するコントローラと、前記最適の割合で混合した処理液を基板上に供給するノズルとを備える。

【0016】この構成により、半導体製造過程において、工程を中断することなく、各工程の処理と用途に応じた最適な処理剤を基板上に供給することが可能になる。

【0017】本発明の別の特徴として、1つ以上の現像 被タンクと、1つ以上の添加剤タンクと、前記現像被タ ンクおよび添加剤タンクに接続され、現像被タンクおよ び添加剤タンクから供給される現像被および添加剤を混 合する混合情と、基板上のレジスト膜に形成されるバタ ーンの寸法誤差を規格以内とする露光量マージンおよび フォーカス深度マージンで決定されるプロセスウィンド ウが最大になるように添加剤の盘を制御するコントロー ラと、を備える半導体製造装置を提供する。

【0018】この半導体製造装置によれば、あるレジスト膜にパターンを形成する場合に、そのレジスト膜でのプロセス裕度が最大となる添加剤の量を選択して現像液に混合するので、製造鉄差が大幅に改善され、正確なパターン形成を行うことが可能になる。

【0019】本発明の更に別の特徴としての半導体製造装置は、1つ以上の現像被タンクと、1つ以上の添加剤タンクと、前記現像被タンクおよび添加剤タンクに接続され、現像被タンクおよび添加剤タンクから供給される現像被および添加剤を混合する混合槽と、基板上のレジスト膜に形成される孤立パターンの寸法設差を規格以内とする欧光量マージンおよびフォーカス深度マージンで決定される第1プロセスウィンドウと、前記レジスト膜に形成される密集パターンの寸法誤差を規格以内とする 露光量マージンおよびフォーカス深度マージンで決定さ

5

れる第2プロセスウィンドウとの共通領域が最大となる ように添加剤の盘を制御するコントローラと、を備える 半零体製造装置を提供する。

【0020】この構成により、同一レジスト談内に密集 パターンと孤立パターンが混在している場合にも、双方 のパターンに適した露光量で正確なパターン形成が可能 になる。

【0021】添加剤は例えば界面活性剤である。この場合、界面活性剤は、陰イオン (アニオン)型、陽イオン (カチオン)型、非イオン (ノニオン)型、フッ素型、シリコン型の界面活性剤の中から選択される。

【0022】界面活性剤を添加することによって、現像 被の表面張力が下がり、現像被とレジスト膜との強れ性 が改善され、ウエハ内の現像の均一性が向上する。非イ オン型の界面活性剤を添加した場合は、溶解性能が向上 し、パターンの残査や切引き形状が改善される。陽イオ ン型界面活性剤を添加した場合は、昇面活性剤がレジストパターン表面に吸労してレジストパターンの溶解を遅 くすることによって、腹減りを押さえてパターンを矩形 に保つことができる。

【0023】さらに別の特徴として、本発明の半導体製造方法は、基板上のレジスト膜を所定のパターンに露光する工程と、1種類以上の現像液と1種類以上の添加剤とを、前記レジスト膜に形成されるパターンの寸法認差を規格以内とする露光量マージンおよびフォーカス深度マージンで決定されるプロセスウィンドウが最大となる割合で混合する工程と、混合された現像液を基板上に供給して露光されたパターンを現像する工程と、を含む。

【0024】さらにまた別の特徴として、本発明の半導体製造方法は、系板上のレジスト膜を孤立パターンと密 30 集パターンとが混在する混在パターンに露光する工程と、1種類以上の現像被と1種類以上の添加剤とを、孤立パターンの寸法誤差を規格以内とする露光量マージンおよびフォーカス弾度マージンで決定される第1プロセスウィンドウと、密集パターンの寸法誤差を規格以内とする露光量マージンおよびフォーカス深度マージンで決定される第2プロセスウィンドウとの共通領域が最大となる割合で混合する工程と、混合された現像被を基板上に供給して露光された混在パターンを現像する工程と、を含む、40

【0025】本発明のその他の特徴、効果は、以下に述べる実施の形態によって、より明確になるものである。 【0026】

【発明の実施の形態】まず、本明和書中で使用するプロセスウィンドウという用語を定義する。プロセスウィンドウとは、図3に示すように、露光量を横軸に、フォーカス深度を縦軸にとったED(Exposure-Defocus) 平面において、許容寸法該差に対応する露光量マージンとフォーカス深度マージンとで決定されるED曲線によって描かれるウィンドウを管味する。例えば、ポジ別レジス

トバターンでの場合、線幅が 0. 15 μ mのバターンを 形成する場合の許容寸法誤差を±10%とすると、+10%に対応する は光量およびフォーカス深度の ED 曲線 (図3(1)(a)の左側の曲線)と、-10%に対応する ED 曲線(同図の右側の曲線)とで決定されるウィンドウがプロセスウィンドウである。プロセスウィンドウが大きいほどプロセス裕度が大きくなり、高い歩留まりで半導体デバイスを製造することが可能になる。

6

【0027】本発明のED曲線のプロセスウィンドゥは 10 以下のように作成される。

【0028】あるレジストと現像被の組み合わせにおいて、露光量とフォーカスとを変動させたサンブルを多数作成する。具体的には、所定のバターンを異なる露光量と異なるフォーカスでレジスト上に露光し、現像する。その後、それぞれのサンブルのレジストパターンの寸法を測定する。許容寸法誤遊が10%とすると、測定寸法が-10%となったサンブル群のそれぞれの露光量とフォーカスをブロットしてつないだ線と、測定寸法が+10%になったサンブル群のそれぞれの露光量とフォーカスをブロットしてつないだ線とが、許容境界を表わす臣 D曲線であり、このED曲線の内側がプロセスウィンドウとなる。

【0029】本発明の発明者は、現像液に界面活性剤を添加していくと、添加する界面活性剤の量によって、E D平面上でのプロセスウィンドウの位置およびウィンドウのサイズが変化することを発見した。さらに、孤立パターンと密集パターンとでは、その位置変化の方向が逆方向になることを発見した。

【0030】具体的には、孤立パターン(たとえばMOSFETなどの配線パターン)では、図3(1)に示すように、添加する界面活性剤の亜を増やしていくと、プロセスウィンドウの位置は露光量の正方向にシフトしてゆき、ある添加量でそのウィンドウサイズが最大になる。逆に、密集パターン(例えばDRAMのライン&スペースパターン)では、図3(2)に示すように、添加する界面活性剤の量を増加すると、プロセスウィンドウの位置は露光量の負方的にシフトし、ある添加量のときにウィンドウサイズが最大になる。

【0031】ウィンドウサイズ(すなわち左側のED曲線と右側のED曲線との間の領域)が最大になるときの終加剤の量は、用いるレジストの種類および添加剤の磁類によって異なる。そこで、基板上に形成されるレジスト膜ごとに最も適切なレジストを選択し、そのレジストを現像するときに現像液に添加するのに最も適した添加剤を選択し、さらにその添加剤の量として、ED曲線によるプロセスウィンドウのサイズが最大になる量を選択することによって、最大のプロセス裕度でパターン形成が行えることを確認した。

オーカス源度マージンとで決定されるED曲線によって 【0032】また、孤立パターンと密集パターンが混在描かれるウィンドウを意味する。例えば、ポジ製レジス 50 するレジスト膜では、添加する界面活性剤の量変化にし

たがって、孤立パターンのプロセスウィンドウと、密集 パターンのプロセスウィンドウとが逆方向にシフトする ことから、これら2つのプロセスウィンドウが重なり合 う共通領域が最大となるときの界面活性剤の量を選ぶこと とによって、混在パターン形成のプロセス裕度が大幅に 改善されることを確認した。

【0033】図4(a)は、密集パターンのプロセスウ ィンドウ(実隷で示す)と、孤立パターンのプロセスウ インドウ(一点鰕線で示す)との共通領域(斜線で示 を、そのレジスト膜処理の最適添加剤量とする。界面活 性剤を添加しない場合、あるいは添加しても界面活性剤 の量が不充分な場合は、図4(b)に示すように、斜線 で示す共通領域が狭くなる。界面活性剤を添加しない場 合は、レジストの種類によっては、図4(c)に示すよ うに、密集パターンと孤立パターンとのプロセスウィン ドウが重なり合わず、いずれかのパターンでパターニン グ不良を起こす場合もある。

【0034】そこで、密集パターンと孤立パターンのプ ロセスウィンドウとの共通領域が最大となる最適量の都 20 加剤を現像液に混合して基板上に供給することにより、 緻密パターンを正確かつ均一にパターニングすることの できる半導体製造裝置および方法を提案するに至った。 【0035】以下、図面を参照して本発明を詳細に説明 する。

【0036】図1は、本発明の一実施形態にかかる半導 体製造装置10の概略プロック図である。この半導体製 造裝置10は、処理液タンク1、溶媒タンク2、添加剤 タンク3、混合槽4、ノズル5、CPU6、メモリ1を 有する。処理液タンク1は1つ以上のタンクから成り、 各々がたとえば現像板を収容する。熔媒タンク2はたと えば純水を収容する。添加剤タンク3は1つ以上のタン クから成り、各々がたとえば界面活性剤を収容する。こ れらのタンクは混合槽4と配管(実級で示す)で接続さ れ、処理液、添加剤などが所定の割合で混合槽4に供給 され、混合される。混合された液体は、ノズル5から半 導体基板(不図示)上へ供給される。

【0037】CPU6は、一点鎖線で示すように、各タ ンク1~3および混合槽4と電気的に接続され、混合槽 4に供給される各液体の量およびノズル 5に送られる提 合液の量を制御する。

【0038】メモリ7は、基板上に形成される各レジス ト膜の処理ごとに、そのレジスト膜の処理に最適な添加 剤の種類と量を対応付けて格納する。例えば、孤立バタ ーンのみ、あるいは密集パターンのみが形成されるレジ スト膜の処理では、各レジスト膜ごとに、使用する添加 剤の種類と、ED平面上のプロセスウィンドウが最大に なるときの添加剤量を格納する。また、孤立パターンと 密集パターンが混在するレジスト膜の処理では、密集パ ターンと弧立パターンのプロセスウィンドウの共通領域 50 給される。溶媒タンク21は、バルブ12gとNz加圧

が最大となる添加剤量を対応付けて格納する。

【0039】CPU6は、メモリ7に格納された惻報に したがって、混合槽4へ供給される添加剤の量を制御す

【0040】図2は、図1に示す半導体装置を、配管の 側面からより詳細に描いた図である。

【0041】図2において、現像液クンク11と、溶媒 タンク21と、添加剤タンク31に収容された各液体 は、混合栖41に供給され、混合される。混合された液 す)が最大になった場合を示す。このときの添加剤の量 10 体は、ノズル53を介して、現像室51内で保持される ウエハ54上に供給される。

> 【0042】具体的には、現像液タンク11aは、パル ブ12 u とNx ライン17を介して図示しないN2 ボン べに接続されている。現像タンク11a内の現像液は、 N2 ボンベにより加圧されて、現像被ライン13 a から バルブ12b、流量計14g、フィルタ15g、および パルプ12cを経由して混合槽41へ供給される。

> 【0043】現像液の濃度はフォトリソグラフィブロセ スで使用する複度と同等またはそれよりも高い濃度であ るのが好主しい。 現像液タンク11 a にあらかじめ高濃 度の現像液を充填しておき、混合槽41で必要な憑度に 希釈することによって多種のレジスト膜に対処できるう えに、タンク設置スペースを有効利用できるからであ る。

> 【0044】混合槽41に供給される現像被の流景は、 CPU6(図1)に接続された流量計14aによって制 御される。現像液ライン13に、温砌装置(不図示)を 設置してもよい。

【0045】現像液タンク11aはまた、パルブ12d を介してエア抜きライン16aと接続されている。

【0046】必要に応じて、現像被タンク11aと同様 の構造を有する現像液タンク11bを混合槽41に接続 して、異なる種類の現像液を収容してもよい。現像タン クの数、および現像液の種類は、とくに限定されない。 たとえば、本実施例では半導体リソグラフィ工程におけ る現像液として、テトラメチルアンモニウムヒドロオキ シド(TMAH)を用いるが、TMAH水溶液に限定さ れるものではない。レジストによっては、有機溶媒現像 液を用いる場合もあるが、環境保護の面からはアルカリ 水溶液が好ましく、適宜、種類の変更が可能である。

【0047】また、図示はしないが、1種類の現像液に 対して2系統の現像タンクを持たせて、一方の現像液ク ンクが空になった場合に他方の現像液タンクに切り替え る構成にしてもよい。これによって、中断なく現像液が 供給され、その間に空になったタンクを再充填すること によって、時間的なロスを回避できる。

【0048】混合槽41には、溶媒タンク21が溶媒ラ イン22を介して接続されており、パルブ12e、流量 計14b、パルプ12fを介して混合槽41に溶媒が供

ライン23を介して図示しないN2ポンペに接続され、加圧により溶媒が溶媒ライン22を介して混合槽41に供給される。溶媒の流量は流量計14bによって制御される。溶媒タンク21はまた、パルブ12hを介してエア抜きライン16bと接続されている。

【0049】図2の例では容級タンク21を用いているが、たとえば超純水のように半導体製造工場で供給ラインから直接供給される容媒に関しては、溶媒タンクをやに設ける必要はない。この場合、溶媒ライン22はベルブ12eを介して供給ラインと接続され、流量計14cによって流量を制御する。

【0050】混合槽41には、添加剤ライン32を介して添加剤タンク31aが接続され、バルブ12i、流量計14c、フィルタ15c、バルブ12jを介して添加剤が混合槽41に供給される。添加剤タンク31aはまた、パルブ12kとN2加圧ライン33を介して図示しないN2ボンベに接続され、加圧により添加剤が添加剤ライン32を介して混合槽41に供給される。添加剤タンク31aはバルブ121を介してエア抜きライン16cと接続されている。

【0051】図2に示す例では、添加剤31a、31bと2種類の添加剤を備える構成としたが、添加剤の種類は2種類に限定されず、適宜必要な添加剤タンクを接続してもよい。また、熔媒タンクと同様に、1種類の添加剤に対して2系統の添加剤クンクを接続することによって、一方の添加剤タンクが空になっても、他方のタンク中の添加剤を使用し、この間に空になったタンクに添加剤を再充填することによって、プロセスの中断や充填による処理時間のロスを防止することができる。

【0052】このようにして、必要量の現像液、溶媒、 添加剤が混合槽41に供給され、混合槽41内において 提拌装置42によって提拌される。

【0053】 拠合栖41には、N2抜きライン16dがパルブ12mを介して接続される。また、混合桁41に 濃度センサ43aが接続され、提拌された現像液の濃度を測定する。濃度センサ43aはCPU(図1)に接続され、検出された濃度がフィードバックされて、各タンクから混合槽41に供給される現像液、溶媒、深加剤の最が削御される。制御された量に基づいて成分調整された混合現像液は、ライン52、パルブ12n、流量計14d、パルブ12oを介し、現像室51内のノズル53から茶板54上に吐出され、処理中のレジスト膜の現像を行う。

【0054】混合、調整された現像液をノズルに供給するライン52に機度センサ43bを設けて、基板に供給される現像液線度をリアルタイムでモニタしてもよい。 【0055】本実施例の半導体装置はN2加圧方式の装置であるが、この方式に限定されるものではない。たとえば、現像液供給ライン13、溶媒供給ライン22、添加剤供給ライン32、混合現像液供給ライン52の各々 10 にポンプを設置して、ポンプにより各液体の流出を行っ てもよい。

【0056】以下、具体的な实施例に基づき、フォトレジスト膜の現像に最適な最の添加剤について説明をする。

【0057】〈实施例1〉図2に示す半導体製造装置を 用い、ウエハ54上に形成したフォトレジスト膜を現像 した。具体的には、ウエハ54に形成したシリコン酸化 膜上に、シブレー社製反射防止膜AR3を膜厚60nm で強布し、図示しないベーカーで190℃で60秒ベー クした後、JSR株社製の化学増幅型レジストKRF K2Gを膜厚O. 6μmで塗布したサンブルを準備し た。このサンブルを、マスクごしに露光して、0.15 μ エラインパターンをウエハ54上に焼き付けた。 欧光 は、ニコン社製KェFエキシマレーザ紹小露光装置NS R-S203Aで行い、露光後直ちにベーカーで100 ℃で120秒間ベークした。パターン露光したサンプル を現像するために、現像被として25重量%のテトラメ チルアンモニウムヒドロオキシド(TMAH)水溶液を 用い、添加剤として、式1の構造式で示される非イオン 型界面活性剤を用いた。式1のRは、炭素基Cが10~ 25の飽和もしくは不飽和脂肪酸である。

[0058]

[化1]

$$R-O \leftarrow CH_{*}-CH_{*}-O \rightarrow H$$

あらかじめ、現像被に添加する上記界面活性剤量を0ppm~2000ppmの間で調整して、露光量マージンとフォーカス深度マージンとで決定されるプロセスウィンドウの位置とサイズを測定、復祭したところ、添加量が100ppmのときにED平面内でのプロセスウィンドウのサイズが最大になった。

【0059】そこで、図2の現像被タンク11に上記25 重量%のTMAH水溶液を充填し、添加剤タンク31に式1の界面活性剤を充填し、図示しないN2ボンベからの加圧によって、界面活性剤の量が100ppmになるように混合槽41に供給した。また、混合槽41に超純水ライン22から超純水を加えて希釈し、プロセス条件に合わせて現像液のアルカリ強度を0.262Nに調整した。

【0060】このように成分調整した現像液を、ノズル53より露光済みのレジスト膜上に供給して、約60秒間、現像を行った。現像後、ライン幅0.15μmのパターンの而内均一性を測定した結果、3σが10nmになった。

【0061】比較例として、上記の界面活性剤を含まない2.38重量%のTMAH水溶液で、同一のサンブルを同一時間現像した結果、0.15μmのパターンの3σは20nmであった。このように、最適量の界面活性50 剤を添加することによって、面内均一性が大きく改善さ

11

れることがわかった。

【0062】 < 実施例2>実施例1と同一のサンブルを 同一条件で露光し、実施例1と同一のTMAH現像液を 使用した。添加剤として、式2の構造式で示される非イ オン型界面活性剤を使用した。R基は炭茶基Cが10~ 25の飽和もしくは不飽和脂肪酸である。あらかじめ、 この界面活性剤の添加量を0ppm~2000ppmの 間で調整した結果、添加量が200ppmのときにED 平面内のプロセスウィンドウのサイズが最大になった。 【0063】そこで、図2の装置の添加剤タンク31 に、式2の構造式の非イオン型界面活性剤を充填し、現 俊被タンク11に実施例1と同様のTMAH現像液を満 たし、界面活性剤液度が200ppm、現像液のアルカ リ強度が 0. 30Nとなるように、混合槽 41内で超純 水とともに混合して、調整現像液を生成した。この調整 現像液をノズル53から、実施例1と同一のサンプル上 に供給して、約30秒間現像した。

現像後、電子顕微鏡拡大写真でパターンの断面形状を複 察したところ、図5 (1) のように、残査や砂引きのな い、良好な矩形形状となった。

【0065】比較例として、式2の構造式の界面活性剤を含まないアルカリ強度0.30Nの2.38%TMA H水溶液で、同様のサンプルを同一時間(約30秒)現 像したところ、パターンの断面形状に図5(2)に示す 30 ような報引きが生じた。

【0066】なお、式2の概違式の界面活性剤を200 ppm添加した場合のプロセス裕度は、10%の露光量マージンに対してフォーカス探度マージン(あるいはフォーカス裕度)が0.9μmであった。界面活性剤をまったく添加しない場合は、10%の露光盤マージンに対してフォーカス深度マージンは0.6μmであったことから、最適量の界面活性剤を添加したことにより、プロセス裕度が1.5倍に改善されたことがわかる。

【0067】<実施例3>実施例1と同一のサンプルを 40 同一条件で露光し、実施例1と同一のTMAH現像液を使用した。添加剤として、式3の構造式で示される陽イオン型界面活性剤を使用した。Ri 基はCH基の一部のH基がフッ緊基Fに置換されたフッ緊型陽イオン界面活性剤である。あらかじめ、この界面活性剤の添加量を0 ppm~2000ppmの間で調整した結果、添加量が150ppmのときにED平面内のプロセスウィンドウのサイズが最大になった。

[0068] [化3] R.-C-NH-C:H.-N* OH-

12

そこで、図2の装岡の添加剤タンク31に、式3の構造式の陽イオン型界面活性剤を充填し、現像被タンク11に実施例1と同様のTMAH現像液を満たし、界面活性剤濃度が150ppm、現像液のアルカリ強度が0.21Nとなるように、混合槽41内で超純水とともに混合して、調整現像液を生成した。この調整現像液をノズル53から、実施例1と同一のサンブル上に供給して、約60秒間現像した。

【0069】現像後、電子顕微鏡拡大写真でバターンの 断面形状を観察したところ、図6(1)のように、膜域 りのない、良好な矩形形状となった。

【0070】比較例として、式3の構造式の界面活性剤を含まないアルカリ強度0.21Nの2.38%TMA 20 H水溶液で、同様のサンプルを同一時間(約60秒)現像したところ、パターンの断面形状に図6(2)に示すような膜減りが生じた。

【0071】なお、式3の構造式の界面活性剤を150 ppm添加した場合のプロセス裕度は、10%の誘光量マージンに対してフォーカス深度マージン(あるいはフォーカス裕度)が0、85μmであった。界面活性剤をまったく添加しない場合は、10%の露光量マージンに対してフォーカス深度マージンは0、6μmであったことから、最適量の隔イオン型界面活性剤を添加したことにより、プロセス裕度が約1、42倍に改善されたことがわかる。

【0072】<実施例4>実施例1と同一のサンブルを 用い、孤立パターンと密集パターンの混在するマスクを 使用して、実施例1と同一の露光装置で混在パターンの 露光を行った。実施例1と同一のTMAH現像液を使用 し、添加剤として、式1の構造式で示される非イオン型 界面活性剤と、式3の構造式で示される脳イオン型界面 活性剤とを添加した。あらかじめ、式3の陽イオン型界 **節活性剤の添加量を0ppm~400ppmまで変化さ** せてED曲線(プロセスウィンドウ)の変化を観察した ところ、0.18μπ孤立バターンでは図3(1)のよ うに正方向に位置変化し、同一レジスト膜内の0.15 μ m密集パターンのプロセスウィンドウは、図 3 (2) のように負方向に位置変化した。孤立パターンと密集パ ターンのプロセスウィンドウの共通領域が最大になると きの陽イオン型界面活性剤添加量は100ppmであっ た。この混在パターンに対して、今度は式1の構造式で 示す非イオン型界面活性剤の添加量を0ppm~400 ppmまで変化させて、再度ED曲線の変化を観察し

50 た。孤立パターンと密集パターンのプロセスウィンドウ

の共通領域が最大になるときの非イオン型界面活性剤の 添加量は150ppmであった。

【0073】図2の装役の現像液タンク31に、実施例1と同様のTMAH現像液を充填し、添加剤タンク31 aに式1の構造式で示される非イオン型界面括性剤を、 添加剤タンク31bに式3の構造で示される陽イオン型 界面活性剤を充填した。

【0074】現像液、非イオン型界面活性剤、および脳イオン型外面活性剤を混合槽41に供給し、現像液のアルカリ強度が0.262N、非イオン型界面活性剤濃度 10 が150ppm、陽イオン型界面活性剤濃度が100ppmとなるように混合した。混合した調整現像液を、ウエハ54上に吐出し、30秒間現像を行った。

【0075】この添加量でのED曲線は、図4 (a)に 示すように、0.18μm孤立パターンのウィンドウ (一点鱗線で示す)と、0.15μm密集パターンのウィンドウ (実線)との共通領域が最大となり、5%露光 量裕度におけるフォーカス裕度が0.5μmであった。 【0076】比較例として、炉面活性剤をまったく含まない2.38%TMAH水溶液で孤立パターンと密集パ 20ターンとの混在するレジスト膜を現像したところ、図4(b)に示すように、双方のパターンのプロセスウィンドウの共通領域が非常に狭くなり、5%露光量裕度におけるフォーカス裕度が0.2μmであった。

【0077】このように、2種類の界面活性剤を混合して現像液に添加したところ、添加しない場合と比べて、 孤立パターンと密集パターンが混在するレジスト膜のパターニングプロセス裕度が、2.5倍に改善された。

【0078】〈実施例5〉この実施例では、形成するパターンごとに使用するレジストの種類を変え、それぞれ 30のレジスト膜を、最適量の界面活性剤を添加した現像液で現像した。

【0079】まず、ウエハサンブルとして、基板上にシリコン酸化膜を形成し、その上にシブレー社製反射防止膜AR3を腹厚60nmで塗布し、190℃で60秒ベークした。反射防止膜上に、形成するパターンの種類によって異なる種類のレジストを塗布し、以下の3種類のサンブルを準備した。

【0080】(1) ライン&スペースパターンを形成するレジスト膜として、東京応化工業株製の化学増幅ポジ 40型レジストTDUR-P009を膜厚0.7μmで強布した(サンプル1)。

【0081】 (2) コンタクトホールパターンを形成するレジスト膜として、東京応化工業採製の化学増幅ポジ型レジストTDUR-P015を膜厚0.8μmで塗布した(サンプル2)。

【0082】 (3) 孤立ラインパターンを形成するレジスト膜として、東京応化工業株製の化学増幅ネガ型レジストTDUR-N908を膜厚0.73μmで益布した(サンプル3)。

【0083】これらのサンプル1~3をニコン社製KrFエキシマレーザー縮小露光装段NSR-S203Aで露光し、露光後直ちにベークした。ベーク条件は、サンプル1および2が、110℃で90秒、サンプル3が130℃で90秒であった。

14

【0084】図2の装置の現像液タンク11に、25重 最%のTMAH水溶液を充填し、添加剤タンク31a、31b、31c(不図示)に、それぞれ式1~式3で示される構造式の界面活性剤を充填した。各サンブルのパターンに対し、あらかじめED曲線のプロセスウィンドウが最大となるときの各添加剤の量を測定しておいた。【0085】(1) TDUR-P009のレジスト膜に0.15μmライン&スペースパターンを露光したサンブル1に対して、TMAH現像液のアルカリ強度を0.26Nに調整し、式1の界面活性剤を最適量の100ppmになるように混合して、60秒現像した。このとき、5%露光量浴度におけるフォーカス浴度が0.7μmであった。

【0086】比較例として、同様のレジスト層を、界面 活性剤を添加しない現像液で現像したところ、5%露光 量裕度におけるフォーカス裕度は0.3μmであった。 すなわち、最適量の界面活性剤を混合することによっ て、ライン&スペース密集パターンのプロセス裕度が 2.3倍に改善された。

【0087】また、パクーンの均一性として、界面活性 剤を添加しない場合の0.15 μ mライン&スペースパ ターンの3 σ が25nmであったのに対し、最適量の界 面活性剤を添加した場合は3 σ が10nmに改善され、 誤差の小さい均一なパターン形成が可能になった。

【0088】(2) TDURーP015のレジスト膜に 0.20μmコンククトホール孤立パターンを露光したサンプル2に対して、TMAH現像液のアルカリ強度を 0.30Nに調整し、式1の界面活性剤を100pp m、および式2の界面活性剤を100pp m、および式2の界面活性剤を100pp m混合し、30秒現像した。このとき、5%露光量裕度におけるフォーカス裕度が1.00μmであった。

【0089】比較例として、同様のレジスト層を、界面活性剤を添加しない現像液で現像した結果、5%露光量裕度におけるフォーカス裕度は0、7μmであった。すなわち、最適量の界面活性剤を混合することによって、コンタクトホール孤立パターンのプロセス裕度が1、4倍に改善された。

【0090】パターンの均一性として、界面活性剤を添加しない場合の0.20μmコンダクトホールパダーンの3σが18nmであったのが、最適量の界面活性剤を添加した場合に3σが10nmに改管された。

【0091】(3) TDUR-N908のレジスト膜に 0.18μm孤立ラインパターンを露光したサンブル3 に対して、TMAH現像液のアルカリ強度を0.21N 50 に調整し、式3の界面括性剤を最適量の200ppmま

で混合して、60秒現像した。このとき、5%露光量裕 度におけるフォーカス裕度が0.85μmであった。

【0092】比較例として、同様のレジスト層を、外面 活性剤を添加しない現像液で現像した結果、5%露光量 裕度におけるフォーカス裕度は0.5μmであった。す なわち、最適量の界面活性剤を混合することによって、 孤立ラインパターンのプロセス裕度が 1. 7倍に改善さ れた。

【0093】また、パターンの均一性として、界面活性 σが20nmであったのが、最適量の界面活性剤を添加 した場合は3ヶが10ヵmに改善された。

【0094】この実施例の場合、現像液タンクを1つだ け用意し、現像するレジスト膜に応じて各添加剤タンク から所望量の添加剤を混合層41に供給して混合し、各 レジスト膜に応じた最適の現像液を調整することができ るので、余分なスペースを必要とせずに、プロセス裕度 が改善され、正確なパクーニングが可能になった。

【0095】以上の結果から、バターンが緻密になり線 幅が狭くなるほど、プロセス裕度および均一性の改善度 20 が大きくなり、本願発明の効果が顕著に現れることがわ かる。このような実験データに基づいて、レジスト膜に 形成されるパターンの種類(孤立パターンのみ、密集パ ターンのみ、あるいはそれらの混在パターン)、および 使用するレジストの種類ごとに、それぞれ最適の添加剤 の種類と添加量を対応付けて、あらかじめメモリ7に格 納しておく。これにより、連続する半導体製造工程にお いて、どの添加剤タンクからどれだけの量の添加剤を混 合格に供給するかを制御するだけで、超微細パクーンの プロセス裕度が大幅に改善され、正確で均一なパターン 30 形成が実現される。

[0096]

【発明の効果】単一種類のパターンが形成されるレジス ト膜を処理する場合、露光量マージンとフォーカス深度 マージンとで決定されるプロセスウィンドウが最大とな る量の界面活性剤を現像液に混合することによって、褐 引きや膜減りのない、断面形状が均一な矩形パターンを 形成することができる。

【0097】孤立パターンと密集パターンの混在するレ ジスト膜を処理する場合、孤立パターンと密集パターン 40

のプロセスウィンドウの共通領域が最大となる量の界面 活性剤を現像液に混合することによって、双方のパター ンに対するプロセス裕度を最大にすることができる。し たがって、混在型の超微細パターンを形成する場合に も、寸法誤差を最小にして正確なパターン形成を行うこ とができる。

16

【0098】1つの混合柄に必要な種類の処理液のタン クを接続し、連続する半導体製造過程のレジスト膜処理 工程に応じて、最適種類の添加剤を最適の割合で混合す 剤を添加しない場合の0.18μmラインパターンの3 10 ることができるので、余分なスペースや特別の配管工事 を必要とせず、処理時間のロスなしに微細パターンの形 成を行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の半導体製造装置の概略プロック図であ

【図2】図1に示す半導体製造装置の模式図である。

【図3】界面活性剤の添加量に応じたED曲線によるブ ロセスウィンドウの変化を示す図であり、図3(1)は 孤立パターンのプロセスウィンドウの変化を、図3

(2) は密集パターンのプロセスウィンドウの変化を示


【図4】昇面活性剤の添加量の変化にともなった、孤立 バターンのプロセスウィンドウと密集パターンのプロセ スウィンドウとの共通領域の変化を示す図である。


【図5】半導体基板上に形成されたパターンの断面形状 を示す図であり、最適量の界面活性剤を添加することに よる相引きの改善を説明するための図である。

【図6】半導体基板上に形成されたパターンの断面形状 を示す図であり、最適量の界面活性剤を添加することに よる膜減りの改善を説明するための図である。

【符号の説明】

- 1、11 処理液タンク
- 2、21 溶媒タンク
- 3、31 添加剤タンク
- 4、41 混合槽
- 5,53 ノズル
- 6 CPU
- 7 メモリ
- 10 半導体製造裝置
- 54 ウエハ






(c) 非国家性和量 多

小 一 第元量 一 火

(c) 多压岩性剂量 多

小 一 葉犬殳 一 大

(図3)



包集パターンのウィンドウ 独立パターンのウィンドウ